

# Premium Clean

Краска для нанесения высоко устойчивых к чистке покрытий на внутренние поверхности, подвергающиеся нагрузкам.



## Описание продукта

### Область применения

Для нанесения высоко устойчивых к чистке и невосприимчивых к грязи настенных и потолочных покрытий на любые внутренние поверхности.

Идеально подходит для областей, подвергающихся повышенным механическим нагрузкам и нуждающихся в регулярной чистке. Несмотря на матовую поверхность, обычные бытовые загрязнения очень легко удаляются.

Краска Premium Clean устойчива к дезинфицирующим водным средствам, она подходит для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, например, в больницах, домах престарелых, частных врачебных кабинетах и т.п. Краска также может применяться в торговых комплексах, гостиницах, ресторанах, офисах, школах, детских садах и других учреждениях, а также в частном жилом секторе, особенно в помещениях, подверженных сильному загрязнению.

### Свойства

- разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом
- невосприимчива к загрязнению
- высокая способность к чистке
- не содержит веществ, способствующих потемнению поверхности
- универсальное применение
- способность к диффузии
- устойчивость поверхности к водным дезинфекционным и бытовым чистящим средствам

### Связующее

Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55 945.

### Упаковка

Стандарт, может колероваться в системе ColorExpress: 5 л и 12,5 л  
ColorExpress: 5 л и 12,5 л

### Цвет

Белый

Краска Premium Clean колеруется вручную с помощью колеровочных красок Caparol Color Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben, макс. 10%. При колоровании вручную необходимо перемешать требуемое количество краски во избежание различий цветового тона. При заказе продукта одного цветового тона в количестве от 100 л по запросу он может быть поставлен с заводской колеровкой.

**Premium Clean** колеруется автоматически в системе Color Express во все ходовые оттенки цветовых коллекций с коэффициентом яркости до 40.

**Premium Color** может использоваться при нанесении темных и насыщенных цветовых тонов.

Чтобы определить возможную ошибку при колоровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.

### Степень глянца

Матовая (согласно DIN EN 13 300).

В зависимости от угла зрения поверхность может казаться шелковисто-матовой.



Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Влажное истирание (истираемость): Класс 1, соответствует устойчивости к истиранию по DIN 53778</li> <li>■ Степень контрастности (укрывистость): Укрывистость класс 2 при расходе 8 м<sup>2</sup>/л или 125 мл/м<sup>2</sup></li> <li>■ Максимальная величина зерна: Мелкая (&lt; 100 мкм)</li> <li>■ Плотность: ок. 1,34 г/см<sup>3</sup></li> </ul>
Замечание	<p><b>Рекомендации по чистке поверхности:</b> Для обычной чистки поверхности подходят традиционные водные бесцветные чистящие средства в сочетании с мягкой чистой микроволокнистой тряпкой. Перед первой чисткой необходимо проверить соответствующее чистящее средство на совместимость с покрытием.</p> <p>Необходимо соблюдать указания по дозированию чистящего средства. Нельзя использовать абразивные средства. При чистке колерованного материала в зависимости от цветового тона и интенсивности чистки на тряпке может быть заметно легкое пигментное истирание.</p>
<b>Применение</b>	
Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.
Подготовка подложки	<p><b>Штукатурки растворной группы Р II и Р III:</b> На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить покрытие без предварительной обработки. На грубо пористые, впитывающие штукатурки и мелящие штукатурки нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.</p> <p><b>Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы Р IV:</b> Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие выполнить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Гипсовые строительные плиты:</b> На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. На гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.</p> <p><b>Гипсокартонные плиты:</b> Отшлифовать стыки на гипсокартона. Закрепить мягкую гипсовую шпатлевку с помощью Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется грунтовочное покрытие, выполняемое с помощью грунтовки Caparol AquaSperrgrund. (См. инструкцию BFS № 12).</p> <p><b>Бетон:</b> Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.</p> <p><b>Пористый бетон:</b> Нанести грунтовочный слой Capaplex, разбавленный водой в пропорции 1:3.</p> <p><b>Кладка из кирпича и силикатного кирпича:</b> Наносить покрытие без предварительной обработки.</p> <p><b>Покрытия с несущей способностью:</b> На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной обработки. Глянцевым и лакированным поверхностям сначала придать шероховатость. Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.</p> <p><b>Покрытия, утратившие несущую способность:</b> Удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность. На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. На грубо пористые, впитывающие поверхности или поверхности с песчаной осью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, полностью удалить механическим путем и удалить пыль с поверхности. Выполнить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Покрытия, выполненные kleевой краской:</b> Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои:</b> Окраска производится без предварительной обработки.</p> <p><b>Непрочно держащиеся обои:</b> Удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.</p>

**Заплесневевшие поверхности:**

Удалить плесень путем влажной чистки. Промыть поверхности с помощью материалов Capatox или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовочное покрытие наносится в соответствии с типом и свойствами подложки.

На сильно повреждённые поверхности необходимо нанести заключительное покрытие Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. При этом необходимо соблюдать установленные законом и местными властями предписания (например, предписание по работе с биоматериалами и опасными веществами).

**Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира:**

Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund.

На сильно загрязнённые поверхности нанести заключительное покрытие Aqua-inn №1.

**Деревянные материалы:**

Покрыть водоразбавимыми, экологически безопасными дисперсионными лаками Capacryl.

**Мелкие дефекты:**

Выровнять поверхность, используя шпатлевку Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкцией, при необходимости загрунтовать.

Наносится кистью, валиком или распылителем.

**Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:**

- Угол распыления: 40° - 50°
- Распылитель: 0,017 - 0,019"
- Давление распыления: 140 - 160 бар

Метод нанесения

Структура покрытия

Нанести густой равномерный слой краской PremiumClean в неразбавленном состоянии или разбавить макс. 5% воды.

При нанесении на контрастные поверхности или поверхности, подвергающиеся воздействию скользящего света, сначала нанести грунтовочный слой краской, разбавленной макс. 5% воды.

На поверхности с различной впитывающей способностью нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Расход

Около 125 мл/м<sup>2</sup> за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается.

Точный расход определяется при пробном нанесении.

**Нижний предел температуры при нанесении покрытия:**

+5°C для подложки и окружающей среды.

Условия применения

Сушка/время сушки

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку через 4 - 6 часов. Полностью поверхность высыхает и может подвергаться нагрузкам и чистке примерно через 14 дней. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов

Рабочие инструменты после применения промыть водой.

Замечание

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий приём.

Чтобы получить равномерную оптику на гладкой поверхности или поверхности, подвергающейся воздействию скользящего света, может потребоваться нанесение второго слоя.

При безвоздушном распылении краску необходимо хорошо перемешать и просеять.

При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger без ароматических углеводородов со слабым запахом.

Следы обновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см. инструкцию № 25).

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к врачу.
- Не вдыхать туман при распылении.
- Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
- Подробную информацию Вы найдете в паспорте безопасности.

Утилизация

- Утилизируются только полностью пустые емкости.
- Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе.
- Высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Код продуктов ЛКМ

M-DF01

Декларация состава

Полиакрилатная смола, диоксид титана, силикаты, воск, вода, добавки, консерванты.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

## Техническая информация IF1278R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200A · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>